

1-КОМПОНЕНТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИТУМА

ОПИСАНИЕ

ACTIVECOAT BT 1K – это высокоэластичное однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на основе битума.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Под облицовкой террас, крыш и балконов;
- При утеплении фундаментов;
- На твердых основаниях, таких как грубый бетон, стяжка, штукатурка и цемент;
- Ремонт старых мембран на основе битума.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность и свойства перекрытия трещин;
- Не содержит растворителей и опасных веществ;
- Не препятствует прохождению водяного пара;
- Образует бесшовное покрытие;
- Обладает отличной адгезией;
- Защищает от почвенной влаги, воды и воды под давлением;
- Устойчив к воздействию хлора, сульфатов, солевых растворов, слабых кислот и веществ, содержащихся в почве;
- Устойчив к циклу заморозки-оттаивания;
- Можно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях;
- Прост в использовании.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности:

Поверхность, подлежащая нанесению, должна быть сухой и чистой. На ней не должно быть веществ, таких как пыль, масло, краска, отвердитель и т.п. Необходимо очистить остатки раствора, незакрепленные части, заделать трещины и разрушенные участки, а также выровнять поверхность. Углы и кромки должны быть скошены с радиусом не менее 4 см.

ACTIVECOAT BT 1K также можно нанести в качестве грунтовки на поверхность. Для этого смешайте 1 кг материала с 4 литрами воды и перемешайте миксером с частотой вращения 400-600 об/мин. После высыхания праймера можно приступить к нанесению основного материала.

Также в качестве праймера можно использовать ACTIVECOAT BITUM PRIMER.

1-КОМПОНЕНТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИТУМА

Нанесение:

Материал полностью готов к применению и требует только тщательного перемешивания низкоскоростным миксером в течение 2 минут. Наносите ACTIVECOAT BT 1K сразу после высыхания праймера. Материал наносится в 1-2 слоя при помощи кисти, валика или аппарата безвоздушного распыления. Второй слой наносится после высыхания первого. В местах, подверженных высоким нагрузкам и давлению, а также в углах, нанесите материал в три слоя с применением межслойного армирование между первым и вторым слоем.

При необходимости, а также применении на больших площадях, рекомендуется дополнительное армирование.

- Поверхности, на которые наносится ACTIVECOAT BT 1K, должны быть защищены от длительного воздействия солнечных лучей (УФ) и острых предметов, которые могут торчать из земли;
- Многопористые, деформированные или перфорированные поверхности следует зачистить для предотвращения образования пузырьков воздуха и/или для выравнивания поверхности.
- При нанесении в жаркую погоду допустимо разбавление материала водой в соотношении, не превышающем 3% от количества материала. Разбавленный водой материал следует использовать после перемешивания.
- При наружном нанесении поверхность должна быть защищена от сильного ветра и мороза в течение первых 48 часов. Продукт не должен контактировать с водой (при температуре +20°C) до полного высыхания на поверхности (2 дня).
- Для холодной изоляции стыков фундамента и стен перед нанесением следует использовать водоотталкивающие ленты или ПВХ ленты для удержания воды.
- ACTIVECOAT BT 1K не следует наносить на металлические поверхности.

Расход:

Для областей не подверженных давлению воды: 3.0 кг / м² (в 2 слоя)

Области подверженные давлению воды: 4.5 кг / м² (в 3 слоя)

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 12 месяцев с даты производства. Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА

30 кг в пластиковых ведрах

1-КОМПОНЕНТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИТУМА**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

В процессе нанесения следует использовать соответствующую рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маску в соответствии с правилами гигиены труда. Компоненты не должны попадать на кожу и в глаза из-за раздражающего действия неотвержденного продукта. В случае контакта промойте большим количеством воды. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу. Для получения дополнительной информации запросите паспорт безопасности продукта (MSDS) у вашего поставщика. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО (23 °C, 50 % RH)	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность	1,05 ± 0,02 гр/см ³
Температура нанесения (°C)	+5 / +30
Рабочая температура (°C)	-20 // +80
Сухой остаток	63 ± 2%
Схватывание материала (часов)	2-4
Полное высыхание (дней)	1-3
Герметичность	Полная
Устойчивость к соли	Полная
Цвет	Коричневый (Черный после высыхания)