

2-КОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНА НА ПУ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

ACTIVECOAT PUR 2 CM – это двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный материал на ПУ основе со свойством перекрытия трещин. Не содержит растворителей. После высыхания образует гидрофобную мембрану, обладающую высокой механической стойкостью. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Идеально приклеивается ко всем типам поверхностей. Легко наносится даже на трудные места благодаря оптимальной вязкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Водные резервуары;
- Каналы;
- Открытые влажные участки / на керамические поверхности;
- Бассейны;
- Гидроизоляция промежуточных этажей и секций крыш многоэтажных парковок;
- Террасы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия к почти всем типам поверхностей;
- Не содержит растворителей, можно применять внутри помещений;
- Обеспечивает очень высокую гидрофобность и устойчивость к гидролизу;
- Высокая рабочая температура. Материал сохраняет свои свойства при температурах от -40°C до +90°C;
- Устойчив к химикатам;
- Отлично подходит для применения на водных резервуарах в соотношении цена/качество.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности:

Масло, воск, жир, водоотталкивающие средства и прочие вещества, снижающие адгезионную прочность, а также пыль следует удалить при помощи напольной фрезерной машины. Нанесение должно производиться не ранее чем через 28 дней после заливки бетона. Перед нанесением поверхность следует

2-КОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНА НА ПУ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

покрыть праймером. Бетонные поверхности нанесения должны соответствовать следующим стандартам:

- Твердость : R28 = 15 мПа
- Температура : 10 - 30°C
- Относительная влажность : < 80 %

Приготовление смеси:

Продукт поставляется в двух компонентах в отдельной таре с учетом пропорций смешивания. Компонент А сначала перемешивается отдельно при помощи миксера до однородности. Затем к нему добавляется компонент Б. Тщательно перемешайте полученную смесь при помощи низкоскоростного миксера на скорости 300 об./мин. до однородности, после чего дайте ей “отдохнуть” примерно 3 минуты. Готовьте только то количество смеси, которое собираетесь использовать, а также убедитесь, что температура продукта составляет не меньше 15°C.

Нанесение:

Готовая смесь наносится при помощи гребенчатого шпателя, кисти, валика или аппарата безвоздушного распыления. Время межслойного нанесения составляет минимум 12 часов (при температуре 20°C) и максимум 24 часа. Если прошло более 24 часов, то поверхность следует зашлифовать. Старайтесь не превышать время межслойного нанесения. При появлении пузырьков воздуха на поверхности, их можно удалить с помощью игольчатого валика. Материал достигает полной механической и химической стойкости за 7 дней:

- Относительная влажность воздуха при нанесении должна быть не более 80%, а температура (воздуха и поверхности) в пределах от +10°C до +30°C;
- Не допускается выпадение осадков за 24 часа до, во время, и 24 часа после нанесения;
- Температура поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.

Примеры систем материалов для разных типов поверхностей:

Бетонные основания:

Праймер ACTIVECOAT PRIMER BARRIER используется для влажных или слабых поверхностей. ACTIVECOAT PRIMER PUR 1K – для сухих или твердых бетонных или цементных оснований. После грунтования наносится основной слой гидроизоляционных или напольных покрытий линейки материалов ACTIVECOAT.

2-КОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНА НА ПУ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Асфальтовые поверхности:

Асфальтовые поверхности очищаются мойками высокого давления. Затем наносится праймер ACTIVECOAT PRIMER PUR 1K или покрытие ACTIVECOAT FLOOR PUR SL. Гидроизоляцию также можно выполнить при помощи линейки материалов ACTIVECOAT PUR 2CM.

Битумные мембраны:

Удалите трещины, вздутия и другие дефекты старого битумного покрытия при помощи ACTIVECOAT PU SEAL 35. Затем нанесите праймер ACTIVECOAT PRIMER PUR 1K и основной слой материала ACTIVECOAT PUR 2CM с учетом времени межслойного нанесения.

Фанера:

Все стыки должны быть предварительно проклеены и зачищены. Нанесите праймер ACTIVECOAT PRIMER PUR 1K, а затем основной гидроизоляционный слой материала ACTIVECOAT PUR 2CM с учетом времени межслойного нанесения.

Поверхности из железа/стали:

Согласно стандарта ISO 8501, поверхность должна быть очищена по стандарту очистки SA 2,5. Для данного типа поверхности подходит праймер ACTIVECOAT PRIMER EP WB. В качестве основного гидроизоляционного слоя можно использовать ACTIVECOAT PUR 2CM или другой материал из гидроизоляционной линейки ACTIVECOAT.

Расход:

1.50 – 2.00 кг/м².

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок годности: компонент А – 12 месяцев, компонент Б – 9 месяцев с даты производства. Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

УПАКОВКА

18 кг комплект ACTIVECOAT PUR 2CM состоит из:

Компонент А : 13 кг в металлических ведрах

Компонент Б : 5 кг в металлических ведрах

2-КОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНА НА ПУ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В процессе нанесения следует использовать соответствующую рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маску в соответствии с правилами гигиены труда. Компоненты не должны попадать на кожу и в глаза из-за раздражающего действия неотвержденного продукта. В случае контакта промойте большим количеством воды. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу. Для получения дополнительной информации запросите паспорт безопасности продукта (MSDS) у вашего поставщика. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО (23 °C, 50 % RH)	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ/МЕТОД
Вязкость	Компонент А : 2500 ± 500 Компонент Б : 1500 ± 50	EN ISO 2555
Плотность (гр/см³)	Компонент А : 1.65 ± 0.05 Компонент Б : 1.20 ± 0.05 Смесь А+В : 1.50 ± 0.05	EN ISO 2811-1
Сухой остаток (%)	Компонент А : 100 Компонент Б : 100	EN ISO 3251

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО (23 °C, 50 % RH Через 7 дней)	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ/МЕТОД
Удлинение при разрыве (%)	>400	EN ISO 527 / ASTM D 412
Адгезия к бетону (Н/мм²)	>3	EN ISO 527 / ASTM D 412
Сопротивление разрыву (Н/мм²)	>15	EN ISO 527 / ASTM D 412
Твердость основания (Шор А)	70	EN ISO 868 / ASTM D 2240

2-КОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНА НА ПУ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ

СВОЙСТВО (23 °С, 50 %RH, Через 7 дней)	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ/МЕТОД
Пропорции смешивания	72:28	-
Открытое время смеси (30 °С / минут)	20	На 100 гр. смеси А + В
Сервисная температура (°С)	-40 // +80	-
Высыхание до отлипа (часов)	8-12	при 23 °С – 50% отн.вл.
Полное высыхание (дней)	7	при 23 °С – 50% отн.вл.
Время межслойного нанесения (часов)	12-24	-

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ПРАЙМЕРА

Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей совместимости наших праймеров с определенными типами поверхностей. Для впитывающих поверхностей, таких как бетон, цементный пол или дерево можно использовать праймеры ACTIVECOAT PRIMER PUR 1K и ACTIVECOAT PRIMER WB EP.

2-КОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНА НА ПУ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Характеристики поверхности	Primer EP Barrier	Primer EP	Primer EP Filler	Primer PUR 1K	Primer PUR 2K	Primer PUR 1K Trans	Primer WB EP
Влажность $\leq 4\%$		✓		✓			
Влажность 4% - 8%	✓						
Влажность 8% - 12%					✓		✓
Неровная бетонная поверхность с отверстиями			✓				
Металл, алюминий, мрамор, керамика, оцинкованная поверхность					✓	✓	
Дерево	✓				✓		
ПВХ				✓	✓	✓	
Поверхность с высокой впитывающей способностью				✓		✓	✓
Поверхности, покрытые битумом					✓		
Стекло, керамика и глянцевые поверхности						✓	