

ACTIVECOAT P635

1-КОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ПУ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ

ACTIVECOAT P635 – это однокомпонентный полиуретановый герметик, обладающий высокой адгезией ко всем типичным конструкционным материалам, материалам на основе цемента, кирпичу, керамике, стеклу, дереву, оцинкованному и окрашенному листовому металлу и различным пластмассам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Деформационные швы между различными конструктивными элементами;
- Заполнение подвижных и соединительных швов в полах;
- Для заполнения швов в пешеходных и транспортных покрытиях;
- Стыки и швы между сборными строительными конструкциями;
- Уплотнение и склеивание вентиляционных каналов;
- Компенсационные швы между литыми бетонными панелями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает постоянной эластичностью после вулканизации;
- Обеспечивает подвижность шва до 25%;
- Тиксотропный;
- Высокая механическая прочность;
- Не содержит растворителей;
- Не дает усадку;
- Легко окрашивается после отверждения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений и пыли. Равномерно нанесите герметик. При необходимости используйте малярную ленту. Удалите ленту, пока герметик не застыл. Соотношение ширины / глубины шва должно составлять 2: 1. Глубина должна регулироваться с помощью резервного заполняющего материала. Герметик должен соединять только две поверхности стыка.

Расход (приблизительный):

Ширина шва	15 мм	20 мм	25 мм	30 мм	35 мм
Глубина шва	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	15 мм
Эффективность/600 мл	5 метров	3 метра	2 метра	1.3 метра	1.1 метра

ACTIVECOAT P635

1-КОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ПУ ОСНОВЕ

Подготовка поверхности:

Стекло	Очистите с помощью спирта или растворителя
Алюминий, легкие сплавы и нержавеющая сталь	Очистите с помощью спирта или растворителя
Другие металлы	Слегка зачистите абразивом, затем очистите с помощью спирта или растворителя
Дерево	Слегка зачистите абразивом и удалите пыль
Пластмассы	Очистите с помощью агентов, рекомендуемых производителем пластмасс
Бетон и другие щелочные поверхности	Очистите щеткой и удалите пыль

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт необходимо хранить в оригинальной невскрытой таре в сухом месте при температуре от 10 °C до 25 °C в течение 12 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки материал следует использовать как можно быстрее.

УПАКОВКА

- Картридж (черный, белый, серый) 310 мл.
- Сосиска (черный, белый, серый) 600 мл.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности. Не следует наносить в швы, постоянно находящиеся под водой. Не наносить на замороженные или мокрые поверхности. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к обесцвечиванию. Избегайте применения при температуре ниже +5°C и выше +40°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения дополнительной информации о мерах предосторожности, безопасном обращении, транспортировке и утилизации ознакомьтесь с рекомендациями MSDS, содержащими физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности.

ACTIVECOAT P635

1-КОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ПУ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ВЫСЫХАНИЯ

СВОЙСТВО (23 °C, 50% RH)	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ / МЕТОД
Основа	Полиуретан	-
Консистенция	Тиксотропная	
Плотность (гр/мл)	1.20 ± 0.03	
Время высыхания до отлипа	30-70 минут	
Скорость отверждения	Мин 2.5 мм/сутки	
Провисание	0 мм	EN ISO 7390
Термостойкость	от -40 до +90°C	
Температура применения	От +5 до +40°C	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

СВОЙСТВО (23 °C , 50 % RH)	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ / МЕТОД
Твердость (Шор А)	35-40 (через 28 суток)	ASTM D 661
Упругое восстановление	≥70%	ISO 7389
Отн. удлинение при разрыве (стекло-стекло)	≥100 %	ISO 8339
Отн.удлинение при разрыве	≥ 600%	ASTM D 412
Предел прочности	1,5-2,0 Н/мм ²	ASTM D 412